

## مواصفات عامة

المادة المائئة	رمال مجففة ومتدرجة لا يزيد قطر البحص فيها عن 1 مم
المادة الرابطة	اسمنت بورتلاندي
الإضافات	تحتوي على إضافات كيميائية لتحسين القوام وقابلية التشغيل والترابط بين الجزيئات والاحتفاظ بالماء
التغطية	10 - 12 م <sup>2</sup> لكل كيس
إضافة الماء	يضاف الماء بمعدل 10 لتر لكل كيس
التعبئة	تعبأ بأكياس ورقية وزنها 40 كجم
التخزين	يجب أن يتم التخزين بمكان جاف ومظلل
عمر التخزين	سنة أشهر من تاريخ الإنتاج
اللون	المادة متوفرة باللون الرمادي أو الأبيض

## لاصق البلاط



## المواصفات الفيزيائية

DIN 18555 Part 2	0.9 kg/dm <sup>3</sup>	الكثافة
DIN 18555 Part 8	14-20 cm	كفاءة التشغيل
ASTM C-307	1 N/mm <sup>2</sup> minimum	قوة الشد

ينتج لاصق البلاط في مصانع شركة الصناعات الوطنية بأفضل المواصفات الفنية. ويستعمل لتثبيت البورسلان والسيراميك والرخام والموزاييك على الحوائط والأرضيات.

## التحضير

- يتم خلط لاصق البلاط بالماء ضمن وعاء كبير
- نسبة الخلط المثالية هي 3 أحجام من لاصق البلاط لكل حجم من الماء



- يوضع كل من الماء في الوعاء الكبير، ثم تضاف مادة لاصق البلاط بالتدرج مع التقليب المستمر يدوياً أو آلياً حتى الحصول على مزيج متجانس.